

* イーグルロック マンセル値

平成28年 1月20日

	ロック			
	色相 H		明度 V	彩度 C
ストレートブラック	4.8	RP	2.8	0.2
マットブラウン	9.4	R	3.0	0.5
銀富士	2.2	P	4.3	0.4
スバル	7.4	RP	4.7	0.1
ラスティグリーン	1.7	GY	3.7	0.8
バーニングレッド	1.7	YR	4.0	5.5
クリアマット	1.3	YR	3.8	5.6
ピーチ	3.1	YR	5.5	4.0
サンド	8.9	YR	5.7	3.9

* 製造工場、瓦種類、焼成時期により若干の変動がございます

マルスギ株式会社

〒444-1314

愛知県高浜市論地町4-2-30

TEL: 0566-52-0211

FAX: 0566-54-5404

E-mail: info@marusugi.co.jp

<http://www.marusugi.co.jp>